

穩力捷企業有限公司

規 格 表

電話：02-2268-3226

傳真：02-2268-3227

住址：新北市土城區大安路 138 巷 1 號

產品名稱 Product	AGV 磁帶		構造〈CONSTRUCTION〉 長度 25M± 1 M 寬度 30mm± 1 mm 	
產品編號 Product Item Number				
膠性種類 Glue number	壓克力膠			
測試環境 Surrounding	TEMP 25 °C	RH 65 %		
產品物性 PROPERTIES ITEM	單位 UNIT	測試結果 RESULT	測試標準 TEST METHOD	
黏著力 Peel Adhesion	Kg / In	1	PSTC - 6	
保持力 Cohesion	Hr / In ²	24 >	PSTC - 7	
寬度 Width	mm	30	Tolerance ± 1 mm	
長度 Length	M	25	Tolerance ± 1 M	
基材 Carrier		軟性磁氣膠帶		
總厚度 Total Thickness	mm	1	Tolerance± 0.2 mm	
磁氣表面 GAP 0 mm - 30 mm	mT	16 - 0.7		
最大面積(BH) max	kJ/m ³	11.9-13.1		
殘留磁密度 Br	mT	245-260		
保持力 bHc	kA/m	175-191		
適用溫度範圍 Temperature Range	°C	0—80	不會產生龜裂	
1. 磁化：兩面著磁化 N 極朝上 S 極背膠 2. 韌性：重壓不易脆裂也不會產生粉塵 3. 柔軟度：可以捲成 1/4"半徑而不會斷裂 4. PE 塑膠管心：可在無塵室內使用 5. 耐壓：用油壓拖板車載重 200KG 通過輾壓 20 次以上,磁條無變形和脆裂				
備註〈Remark〉 具有平均值的上述數據僅供參考，客戶應按其應用進行實際測試。 Above Data With Average Values Is For You Reference. The Customer Should Do The Actual Test By Their Application.			品管：余任正 	