

穩力捷企業有限公司

物 性 表

電話：(02) 2268-3226

傳真：(02) 2268-3227

住址：新北市土城區大安路 138 巷 1 號

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|---|
| 產 品 名 稱 Product | 磁帶保護帶 | | 構造〈CONSTRUCTION〉 Release Liner | |
| 產 品 編 號 Product Item Number | P100 | |  | |
| 膠 性 種 類 Glue number | 壓克力 | | | |
| 測 試 環 境 Surrounding | TEMP 25 °C RH 65 % | | | |
| 產 品 物 性 PROPERTIES ITEM | | 單 位 UNIT | | |
| 初期力 Tack | | Ball/No | 10 ↑ | JIS-Z0237 |
| 黏著力 Adhesion | | Kg / In | 1.5 ↑ | PSTC - 1 |
| 保持力 Cohesion | | Hr / In ² | >24 | PSTC - 7 |
| 伸長率 Elongation | | % | | PSTC - 31 |
| 抗拉強度 Tensile Strength | | Kg / In | | PSTC - 31 |
| 離型材料 Release Liner | | | | |
| 剝離力 Unwinding force | | g | 10-20 | |
| 基 材 Carrier | | | PET | |
| 總厚度 Total Thickness | | um | 100 | ± 5um |
| 膠 系 Adhesive | | Base | 壓克力 | |
| 膠 厚 度 Glue Thickness | | um | 50 | ± 5um |
| 適用溫度範圍 Temperature Range | | °C | 0-100 | PSTC - 53 |
| 保存期限 Storage Deadline | | Months | 12 | PSTC - 9 |
| 備註〈Remark〉 Above Data With Average Values Is For You Reference. The Customer Should Do The Actual Test By Their Application. | | | | R&R Department  |